



Scheda tecnica

FISSATUTTO TRASPARENTE

Collmon srl

**Via F.lli Cervi, 75-95/p
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 – 8969733 Fax:055-8969526**

SIGILLANTE ADESIVO MONOCOMPONENTE

Fissatutto trasparente incolla ogni genere di materiale e sigilla ogni tipo di superficie, porosa e non porosa.

Tenacia ed elasticità garantita nel tempo, senza ritiro, sovra verniciabile, completamente impermeabile, resistente ai raggi UV, alle muffe e alle sostanze chimiche.

Fissatutto trasparente Incolla e sigilla anche su superfici umide.

Inodore, senza solventi a base di polimeri modificati.

Fissatutto trasparente Incolla e sigilla perfettamente: legno, metalli vari, vetro, calcestruzzo, pietra, truciolo, gesso, specchi (non corrode l'argentatura), marmo, indicato anche per la nautica, resistente ed impermeabile all'acqua marina. Incolla anche alluminio verniciato e acciaio inox. Eccellente per sigillatura di giunti, box doccia, lucernai, tetti e fessurazioni in serbatoi di liquidi.

PROPRIETA' :

- Trasparenza Cristallina.
- Uso esterno ed interno.
- Inodore. Esente da Isocianati e Solventi.
- Elasticità permanente.
- Resistenza ai raggi UV e alle muffe.
- Sovra verniciabile con alto potere riempitivo
- Aderisce senza Primer.
- Alta stabilità cromatica e proprietà adesive garantite nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| • Aspetto: | Pasta tixotropica |
| • Polimerizzazione: | Indurisce con l'umidità dell'aria |
| • Temperatura di applicazione: | da +5 a + 40°C |
| • Resistenza alla temperatura: | da -40 a + 100°C |
| • Formazione della pellicola: | 12-20 minuti. (a 20° circa 17 minuti) |
| • Completa essiccazione: | circa 24 ore a 20° per 3mm |
| • Colore: | trasparente cristallino |
| • Peso specifico: | 1,04 gr.m ³ |
| • Elasticità alla rottura: | 300% |
| • Resistenza a rottura: | 0,80 Nw/mm ² |
| • Durezza: | 35 Shore A |
| • Calo volumetrico % | Inferiore a 2% |

MODO D'APPLICAZIONE :

- Applicare estrudendo il prodotto in strisce o gocce su una superficie pulita da polvere ed untuosità (grasso etc). Accostare le parti e premere le due superfici.
- Se necessario morsettare. Il primer (promotore d'adesione) non è necessario.
- Gli utensili impiegati per la lavorazione del prodotto, possono essere puliti con ragnie minerali. Ad essiccazione completata, si rimuove soltanto meccanicamente.

STABILITA' AL MAGAZZINAGGIO :

- Fino a 18 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore.

Le presenti norme tecniche si basano su prove attendibili ed esperienze pratiche e servono a consigliarVi per un migliore utilizzo. Anche se le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, Collmon srl declina ogni responsabilità in merito. Si consiglia pertanto di effettuare delle prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate. Per il resto si rimanda alle nostre condizioni d'uso.