



Scheda tecnica

**SASSOT**  
Nuova formulazione

Collmon srl  
Via F.lli Cervi, 75/95p 50013  
Campi Bisenzio ( FI ) Tel.  
055/8969733  
E-Mail: info@collmon.it

## SIGILLANTE ADESIVO

### DESCRIZIONE :

**Sassot** è un sigillante adesivo monocomponente a base acrilica, privo di solventi, con materie prime di ottima qualità.

**Sassot** è la soluzione ideale per incollare giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni; è pronto per l'uso ed incolla e sigilla in modo sicuro giunti interni ed esterni su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, sughero, muratura, cemento, legno, plastiche dure, metallo e pietra naturale. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

**Sassot** asciuga velocemente, appianando eventuali dislivelli tra le superfici da incollare.

### **Proprietà**

- |                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • COMPOSIZIONE       | base acrilica                                                                         |
| • CONSISTENZA        | pastosa                                                                               |
| • CONFEZIONI         | cartucce in PE da 310 ml, barattoli da 1 – 4 Kg.                                      |
| • COLORI DISPONIBILI | beige chiaro                                                                          |
| • VERNICIABILITÀ     | sovraverniciabile con quasi tutti i colori; si consiglia di effettuare prove dirette. |

### **Dati Tecnici**

- |                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • PESO SPECIFICO            | (1,45 ± 0,05) g/cm <sup>3</sup>                                                                     |
| • FORMAZIONE DI PELLICOLA   | 10-20 minuti                                                                                        |
| • VOC                       | 1,3% - 18,85g/l                                                                                     |
| • TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE | da 1 a 4 settimane, a seconda dello spessore del giunto, della temperatura e dell'umidità dell'aria |

### MODO D'APPLICAZIONE :

- **PREPARAZIONI DELLE SUPERFICI** : Le parti del giunto devono essere asciutte, pulite prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio.
- **TEMPERATURA DI APPLICAZIONE** : da +10 °C a +40 °C
- **STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO** : fino a 24 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore.
- **AVVERTENZE** :

Non applicare in caso o imminente pericolo di pioggia.

Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.

Tagliare il beccuccio (per la cartuccia) in funzione del diametro del cordolo che si vuole ottenere.

Premere leggermente affinché le estremità aderiscano correttamente.

Durante la fase di asciugatura non sottoporre i pezzi incollati a movimenti o sforzi.

La completa essiccazione del prodotto si raggiunge dopo la totale evaporazione dell'acqua contenuta nel collante. Si consiglia di mantenere a temperatura ambiente gli incollaggi per almeno 24h. Non applicare in caso la temperatura del substrato sia superiore a 50° C.