



Scheda tecnica

**STP05**

Collmon srl  
Via F.lli Cervi, 75/95p  
50013 Campi Bisenzio ( FI )  
Tel. 055/8969733  
E-Mail: [info@collmon.it](mailto:info@collmon.it)

## STUCCO PER LEGNO IN POLVERE

### **DESCRIZIONE :**

E' uno stucco a base di colle animali e vegetali per legno. Indicato anche per le grandi stuccature, si prepara con l'acqua e dopo l'essiccazione può essere tinto sia con coloranti a base acqua che a base alcool. E' facilmente carteggiabile e non impasta le carte abrasive, non si ritira e non screpola.

### **MODALITA' D'USO :**

Mescolare accuratamente tre parti di prodotto e una parte d'acqua (utilizzare l'apposito misurino per il dosaggio) fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo. Lasciare poi riposare l'impasto per 25 minuti.

Applicare il prodotto a spatola su una superficie pulita accertandosi che il prodotto penetri in tutte le cavità da stuccare. Per una stuccatura media sono necessari 30 min. ad una temperatura di circa 20°C prima della carteggiatura. Il seccaggio completo avviene in 24 h.

Gli utensili si puliscono con acqua tiepida.

**Stoccaggio :** il prodotto non ha scadenza. Da conservare in luogo fresco ed asciutto.

**Attenzione :** il prodotto preparato può essere conservato ben chiuso e utilizzato nelle 48 ore successive.

### **CARATTERISTICHE :**

**Colore :** Polvere molto fine

**Umidità :** 2% massimo

**Densità :** 2,4 g/cm<sup>3</sup>

**Temperatura di decomposizione :** >650°C

**Solubilità :** Miscelabile con l'acqua

**PH dopo preparazione :** 7+/-0,5

**Uso :** Interno/esterno