



Distributore Esclusivo per l'Italia :

Scheda tecnica

**BINDFIX**

Collmon srl. Via F.lli Cervi, 95/P50013

Capalle - Campi Bisenzio ( FI )

Tel. 0 55 / 896 97 33 / E-Mail: info@collmon.it

## Adesivo universale da montaggio privo di solventi

**BINDFIX** è un adesivo da montaggio di color bianco pronto per l'uso. È a base di acqua (acetato di polivinile-acrilato), e non contiene né solventi né formaldeide. Grazie alla sua consistenza molto densa **BINDFIX** può compensare le aplanarità del materiale e mantiene, anche a indurimento ultimato, un'elasticità di fondo. L'incollaggio è resistente agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e all'umidità. **Termostabile da -15 °C fino a +70 °C.**

**BINDFIX** viene utilizzato:

### nei settori della costruzione e della falegnameria

- Incollaggi duraturi di pietre, calcestruzzo, piastrelle, muratura, legno, sughero, metalli rivestiti
- Fissaggio di listelli e pezzi ornamentali, pezzi di finestre e porte
- Profili di facciate
- Cunicoli di cavi di PVC duro, pannelli isolanti di polistirolo
- Riempimento di crepe nelle facciate

### in ambienti interni e per i piccoli lavori di riparazione domestici

- Installazione di rivestimenti di porte e rivestimenti di soffitti anche in sughero
- Incollaggio di tubi
- Pannellatura di pareti, listelli per pavimenti, lavori a mosaico
- Pezzi di espanso poliuretano, lastre di espanso rigido, così come polistirolo

**Non è adatto né per gli ambienti continuamente esposti all'acqua, né per giunti di dilatazione o di congiunzione.**

### Indicazioni per la lavorazione

1. Temperatura minima di lavorazione	+ 15 °C
2. Umidità relativa dell'aria ottimale:	55 %
3. Umidità del legno:	max. 15 %, ottimale 8 - 12 %
4. Tempo di formazione di pellicola spessore:	circa 10 min. in base all'umidità dell'aria e allo strato adesivo a circa 20 °C.
5. Peso di pressa:	pressare bene i pezzi; fissaggio semplice, vale a dire sufficiente spandimento fino all'indurimento definitivo.
6. Tempo aperto:	circa 5 - 10 min., in relazione all'umidità della base e dell'aria, così come alla temperatura dell'ambiente.
7. Modo d'applicazione:	applicare a gocce, a striscie ondulate o lineari; non applicare l'adesivo su tutta la superficie. Applicarlo solo da un lato.
8. Spessore dello strato:	ottimale: 3 mm, se lo spessore supera i 10 mm si deve applicare una fodera interna.
9. Tempo di presa:	Al 1 millimetro di legame fisso dopo circa 4 ore, 1,5 mm di spessore circa 12 ore, per ogni ulteriore mm ulteriori 12 ore. Il tempo di indurimento dipende molto dall' mm di spessore circa 12 ore, per ogni ulteriore mm ulteriori 12 ore. Il tempo di indurimento dipende molto dall'.

Le presenti informazioni non sono vincolanti e non rappresentano quindi una garanzia per le proprietà del prodotto. A causa della varietà dei materiali e delle condizioni di lavoro, che esulano dalla nostra influenza, non è possibile dedurre da tali informazioni un diritto o una responsabilità da parte nostra. Si consiglia in ogni caso di eseguire personalmente prove pratiche.

Telefon: +49 (0)911 731048  
Telefon: +49 (0)911 731049  
Telefax: +49 (0)911 731045  
e-Mail: info@bindulin.com  
Web: www.bindulin.com

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber  
Handelsregister: HRB 372/AG Fürth  
Gerichtsstand: Fürth/Bayern  
Steuernummer: 218/122/50008  
Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth  
Konto: 140 384  
BLZ: 762 500 00  
IBAN: DE987625 0000 0000 1403 84  
BIC: BYLADEM1SFU

Bank: Postbank Nürnberg  
Konto: 31 307 856  
BLZ: 760 100 85  
IBAN: DE827601 0085 0031 3078 56  
BIC: PBNKDEFFXXX



Distributore Esclusivo per l'Italia :

Scheda tecnica

**BINDFIX**

Collmon srl. Via F.lli Cervi, 95/P50013

Capalle - Campi Bisenzio ( FI )

Tel. 0 55 / 896 97 33 / E-Mail: info@collmon.it

### Trattamento successivo:

Un trattamento successivo dovrebbe aver luogo solo dopo l' indurimento definitivo dei giunti incollati, comunque non prima di 48 ore (ottimale 7 giorni). L' adesivo può venir verniciato con le vernici a dispersione disponibili in commercio. Vernici non elastiche sono adatte solo con riserve (è necessaria una prova preliminare).

### Indicazioni generali:

Durante la lavorazione occorre far attenzione, in particolar modo, che tutti i fattori interessati all'incollaggio:

1. Utensili (macchine, morsetti, attacchi, ecc.)
2. Materiale
3. Colla
4. Areazione ambiente

abbiano sempre la stessa temperatura, altrimenti ha luogo un processo di compensazione continua delle temperature, che rallenta il tempo di formazione di pellicola.

**Ottimale è una temperatura da +18°C a + 22°C, per tutti i fattori.**

### Trattamento preliminare:

Le superfici devono essere resistenti e solide, prive di polvere, olio e grasso. In caso di incollaggi su calcestruzzo o intonaco basta spolverare brevemente i pezzi da incollare. Alle superfici particolarmente assorbenti, come per es. il gesso o il cemento poroso, è necessario dare mano preliminare di soluzione di BINDFIX e acqua (rapporto: 1:1).

La parte incollata va protetta dall' acqua (pioggia, spruzzi d' acqua) fino a che non si sia formata sull' adesivo una pellicola dura e insensibile all' umidità (generalmente come minimo 12 ore, in caso di condizioni ambientali sfavorevoli minimo 48 ore).

Sui rivestimenti di porte, dopo l' inchioveramento e la saldatura in 3 punti a destra e 3 a sinistra, si deve spruzzare l' adesivo, a riempimento dei giunti, all' altezza delle guarniture metalliche.

### Smaltimento:

Il prodotto non indurito ancora presente nella cartuccia deve essere gettato in una discarica per rifiuti speciali (codice dei rifiuti n° 080410, Adesivi e sigillanti rifiuti).

### Magazzinaggio:

**BINDFIX: Se depositato tra i 5 °C – 25 °C, la garanzia è di 12 mesi a partire dall' acquisto della confezione.**

Le presenti informazioni non sono vincolanti e non rappresentano quindi una garanzia per le proprietà del prodotto. A causa della varietà dei materiali e delle condizioni di lavoro, che esulano dalla nostra influenza, non è possibile dedurre da tali informazioni un diritto o una responsabilità da parte nostra. Si consiglia in ogni caso di eseguire personalmente prove pratiche.

Telefon: +49 (0)911 731048  
Telefon: +49 (0)911 731049  
Telefax: +49 (0)911 731045  
e-Mail: info@bindulin.com  
Web: www.bindulin.com

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber  
Handelsregister: HRB 372/AG Fürth  
Gerichtsstand: Fürth/Bayern  
Steuernummer: 218/122/50008  
Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth  
Konto: 140 384  
BLZ: 762 500 00  
IBAN: DE987625 0000 0000 1403 84  
BIC: BYLADEM1SFU

Bank: Postbank Nürnberg  
Konto: 31 307 856  
BLZ: 760 100 85  
IBAN: DE827601 0085 0031 3078 56  
BIC: PBNKDEFFXXX